

# KEMTEX SPRAYBOOTH MASKING FILM

Technische fiche -  
Fiche technique  
REF. 12.10210-02

## EIGENSCHAPPEN - CARACTERISTIQUES

Nr. N°	Eigenschappen Caracteristiques	Eenheid Unité	Waarde Valeur	Meetmethode Méthode de mesure
1	Dichtheidsfilm Film de densité	g / cm <sup>3</sup>	0,957	Volgens Suivante <b>DIN EN 1183</b>
2	Dikte Epaisseur	µm	12	Volgens Suivante <b>GPA</b> (Thicknessprofile)
3	Kleur Couleur		transparant transparente	
4	Afmeting en lay-out Dimension et Design	m	2,1m x 18m (x 4)	
5	Temperatuurbestendigheid Résistance à la température	C°	105	
6	Binnendiameter Huls Manchon de diameter intérieur	mm	25	
7	Kleurhechting Adhérence de la couleur	Dyn	38	
8	Gegevens plakband Données bande adhésive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis/base: Beige crêpepapier/Papier crépon beige</li> <li>- Lijm/adhésif: Op rubberbasis/à base de caoutchouc</li> <li>- Dikte/Epaisseur: 0,14 mm</li> <li>- Hechting op staal/Adhérence à l'acier: 4,7 N/cm</li> <li>- Verlenging tijdens pauze/Allongement à la rupture: 53 N/cm</li> <li>- Verlenging/Allongement: 13 %</li> <li>- Temperatuurbestendigheid/Résistance à la température: 140 °C</li> </ul>		

Indicaties voor opslag en gebruik Indications pour le stockage et l'application		
a)	Opslagtijd Durée de stockage	12 maanden na levertermijn 12 mois après la livraison
b)	Opslagtemperatuur Température de stockage	+ 20° C / ± 5° C
c)	Relatieve luchtvochtigheid Humidité relative de l'air	30 - 90 %
d)	Opslag Stockage	In gesloten ruimtes Dans les espaces clos
e)	Blootstelling aan UV-Straling Exposition au rayonnement UV	Te vermijden *niet toepasbaar voor UV-werende film A éviter *non applicable pour le film résistant aux UV