


## Serie 900+ WaterBase MM 900 - 9999


### APPLICATION



#### Rapport de mélange


(only for USA 3.5 VOC Base Coat)

Renversez l'emballage avant toute utilisation durant 10 sec.  
Utilisez le Paint pusher.



#### Viscosité d'utilisation DINCUP 4mm/20°C

Pour utiliser les Mysterious Colours 59-11 à 59-15 :  
secouer fortement durant 2 minutes avant toute utilisation. Formules  
créées personnellement: ajouter 10% diluant 9-151/ 9-161



- Pistolet à gravité
- Pistolet à aspiration
- Pot sous pression
- Airless
- HVLP
- HE

Pistolet à air (sec)

Pot sous pression (sec)

Airless (sec)

(\*) Méthode d'application 1 et méthode d'application 2 :

Voir ANNEXE 1.

(\*\*) Maximum 24 heures de séchage (20-25°C)  
avant le vernis.


[Ouverture Pistolet \(mm\)](#)

[Pression de pistolet \(bars\)](#)




#### Passages au pistolet / Épaisseur des couches (µm)

(\*) / 15-20



#### Durée d'évaporation (min)


20°C



#### Temps de séchage (min)

20°C  
60°C Obj.

(\*\*)



#### Durée de vie en pot (min)

20°C

6 mois

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.

## Serie 900+ WaterBase MM 900 - 9999



### INFORMATION PRODUIT

<b>Domaine d'application</b>	: Applicable en tant que couche de fond d'un système bicouches pour véhicule particulier, véhicule de tourisme, camions, etc.
<b>Base chimique</b>	Dispersion acrylique.
<b>Caractéristiques générales</b>	Ce Waterbase sert de revêtement de base et doit recevoir une finition avec un vernis incolore à haut extrait sec à deux composants.
<b>Produits annexes</b>	8-114, 9-151/ 9-161


#### Réglementations de l'Union Européenne

<b>VOC code</b>	2004/42/CE(d)420)418
<b>Sous-catégorie de produits (prévue directive 2004/42/CE) et valeur COV max. (ISO 11890-1/2) prêt à l'emploi</b>	IIB/d. Couche de finition - Tous types. Valeurs limites de l'UE : 420g/l. (2007) Ce produit contient un maximum de 418 g/l de COV.
<b>Propriétés physiques</b>	<b>Densité relative (kg/l)</b> 0.992 à 1.103 <b>Point d'éclair</b> Vase clos: >61°C (>141.8°F) <b>% vol. Solide</b> 15-35 <b>Economy</b> 15 m²/L/20 µm <b>Brillance</b> <b>Couleur</b> Non disponible.
<b>Support</b>	Référez à l'information matériaux de base, La surface doit être nettoyée très soigneusement.
<b>Couche de fond</b>	8-145, 8-149 (Sanding), 30-746, 1-7510/1-7520,
<b>Matériel de finition</b>	8-214, 8-414, 8-514, 8-614, 8-714
<b>Nettoyage accessoires</b>	9-852 WaterBase Nettoyant au pistolet
<b>Stabilité de stockage (ans)</b>	min. 1- 2 (>5°C - <25°C) (Voir annexe) (Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).

Les spécifications techniques contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances actuelles et vous offrent, sans engagement, un aperçu des possibilités d'application.

# ANNEXE 1

## APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND À L'EAU À DIFFÉRENTS TAUX D'HUMIDITÉ ET À DIFFÉRENTES TEMPÉRATURES



### Méthode d'application 1 :

- Deux seules couches humides, humide sur humide pour couvrir
  - Séchage à l'air\*
  - Couche finale (couleurs Effect uniquement)
  - Séchage à l'air\*
- 2 Bar / 29 psi      1 Bar / 14.5 psi

Note : La surface doit être nettoyée soigneusement.  
Le cas échéant, appliquer d'abord une couche brumisée et sécher à l'air.

### Méthode d'application 2 : \*\*

- Première seule couche humide
  - Séchage à l'air\*
  - Deuxième seule couche humide
  - Séchage à l'air\*
  - Couche finale (couleurs Effect uniquement)
  - Séchage à l'air\*
- 2 Bar / 29 PSI      2 Bar / 29 PSI  
1 Bar / 14,5 PSI

Note : La surface doit être nettoyée soigneusement.  
Le cas échéant, appliquer d'abord une couche brumisée et sécher à l'air.

À des températures comprises entre 20 -25 ° C et une humidité relative de 60-70 %, les deux méthodes d'application 1 et 2 sont recommandées.

\* Séchez jusqu'à ce que ce soit mat à 30-35°C / 85-95°F

\*\* L'application 2 est préférée pour de profondes couleurs solides noires afin d'obtenir la teinte la plus foncée.

## ANNEXE 2

11-3-2016



**Renversez l'emballage avant toute utilisation  
durant 10 sec.  
Utilisez le Pousoir à peinture.**

**Pour utiliser les Mysterious Colours; secouer  
fortement durant 2 minutes avant toute utilisation.**

### Durée de conservation/Conservation Série 900+ WaterBase MM 900 - 999/ Mysterious Colours

Dans des conditions de conservation normales, à température constante et emballage non ouvert ( $>5^{\circ}\text{C}-<25^{\circ}\text{C}$ )=( $>41^{\circ}\text{F}-<77^{\circ}\text{F}$ )

900+	
WaterBase	
MM	Durée de conservation (années)
900	2
901	1½
902	1½
903	1½
904	2
905	2
906	2
911	1½
912	2
913	2
913B	2
913C	2
913VC	2
913VF	2
919	2
920	2
921	1½
922	1½
923	2
924	2
926	2
927	2
928	1½
929	2
930	2
934	2
938	1½
940	2
942	1½
943	1
944	2
946	2
947	2
948	2
950	2
951	2
952	2
953	2
954	2
955	2
956	2
957	2
959	2
960	2
961	2
962	2
963	2
964	2
965	2
966	2
967	2
969	2
971	2
972	2
973	2
974	2
975	2
976	2
977	1½
978	2
979	1½
986	2
987	2
989	2
990	2
997	2
998	2
999	2
9184	2

Mysterious Colours	Durée de conservation (années)
59-11	2
59-12	2
59-13	2
59-14	2
59-15	2


## ANNEXE 3

### PROCÉDURE DE MÉLANGE

#### Recommandations pour le mélange d'une couleur difficile effet aluminium sur une zone adjacente avec DeBeer Refinish Série 900<sup>+</sup>



Le mélange de couleurs Effect à haut pouvoir couvrant avec une teneur de plus de 60 % en colorant aluminium peut s'avérer difficile, en particulier lorsqu'il s'agit d'utiliser le mélange pour des réparations ponctuelles ou sur des panneaux adjacents en fonction du type de couleur.

Deux formules existent désormais dans le système ICRIS pour faciliter le mélange.





Lorsque la case [Blending] (Mélange) est décochée dans l'écran de formule, la formule fournira un rendement en surface maximal et rapide. Lorsque la case [Blending] (Mélange) est cochée, la formule est modifiée pour fournir un rendement en surface inférieur et de meilleures propriétés de mélange. Les étapes suivantes décrivent le processus recommandé pour l'application de DeBeer Refinish afin d'obtenir une homogénéisation parfaite des couleurs Effect:


## 1. Préparation de la zone de mélange





## 2. Mélange et application de 977 pour la couche sur la zone de mélange





**Remarque :** cette procédure peut également être effectuée en sens inverse. Appliquer WaterBase Série 900<sup>+</sup> pour recouvrir entièrement la zone de réparation, procéder au séchage de WaterBase Série 900<sup>+</sup>, puis appliquer le mélange 977 sur la zone de mélange sèche et terminer par la procédure de mélange décrite.



### 3. Application de la couche finale en voile WaterBase Série 900+ et mélange



### 4. Application de la couche finale en voile WaterBase Série 900+



## 5. Application du vernis incolore DeBeer Refinish

Pour terminer,  
sélectionner le  
vernis incolore  
DeBeer Refinish  
requis et suivre les  
informations  
techniques.

